



C2EXTRA GRIGIA

Adesivo per piastrelle

Descrizione

C2EXTRA GRIGIA è un prodotto premiscelato composto da leganti idraulici, resine e sabbie naturali selezionate per qualità e granulometria, esenti da solfuri, con l'aggiunta di copolimeri disperdenti e altri speciali additivi opportunamente dosati. Impastato con sola acqua permette di ottenere una malta omogenea di facile lavorabilità. Adatto per forti spessori e sovrapposizioni.

Usi e modalità applicative

Può essere utilizzato per la posa di piastrelle di qualsiasi formato in interni ed esterni, su superfici orizzontali e verticali; il prodotto è particolarmente indicato per pose che necessitano di uno spessore finale di collante (compresso) maggiore di 6 mm. Il prodotto si può applicare su tutti i supporti tradizionali purché siano in piano, consistenti, esenti da polvere, grassi, vernici, cere e altre sostanze distaccanti. Le superfici in calcestruzzo dovranno essere sufficientemente stagionate ed asciutte. Si presta particolarmente alla posa di pavimenti sovrapposti e di rivestimenti su supporti soggetti a leggere deformazioni. Miscelare manualmente o con frustino verticale, fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. Quindi lasciar riposare per circa 5 minuti, mescolare nuovamente e mettere in opera. Le piastrelle si applicano normalmente esercitando una leggera pressione e rotazione per assicurare un adeguato contatto con l'adesivo.

Il tempo aperto di BIOCILLA C2EXTRA GRIGIA è 30 minuti (UNI EN 1346), in condizioni normali di temperatura e umidità; condizioni ambientali sfavorevoli, quali sole battente, vento secco, temperature elevate, possono ridurre notevolmente tale tempo.

E' necessario pertanto verificare continuamente che l'adesivo steso non abbia formato una "pelle" in superficie, nel caso è sufficiente rinfrescare l'adesivo rispalmandolo con la spatola dentata. La registrazione delle piastrelle deve essere effettuata entro 5 minuti dalla posa.

Si raccomanda di usare le dovute precauzioni su sottofondi in calcestruzzo prefabbricato o in anidride, su intonaco di gesso e cartongesso.

Caratteristiche

Tipo: Adesivo cementizio migliorato a tempo aperto prolungato per rivestimenti ceramici (C2E) EN 12004: 2007

Aspetto: polvere grigia

Resa teorica: 2.5/5 kg/m²

Confezione: in sacchi da 25 kg su bancali da 1,50 t

Principali dati tecnici

Acqua di impasto: 27% circa

pH dell'impasto: 12

Tempo aperto (UNI EN 1346): 30 min.

Tempo di maturazione: 5 min.

Reazione al fuoco Classe A1/A1_{fl}

Adesione a trazione iniziale ≥ 1 N/mm²

Adesione a trazione dopo invecchiamento termico ≥ 1 N/mm²

Adesione a trazione dopo immersione in acqua ≥ 1 N/mm²

Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo ≥ 1 N/mm²

Note

Conservare in luogo asciutto e aerato

Adoperare acqua pulita

Non riutilizzare materiale rappreso

Il prodotto contiene tutte le materie prime opportunamente predosate, necessarie per ottenere un impasto di ottima qualità; si sconsiglia pertanto l'aggiunta di altre sostanze

AVVERTENZE - Le indicazioni riportate nella scheda sono il frutto delle esperienze fatte e delle conoscenze maturate dal nostro laboratorio di ricerca. Le note tecniche e i dati riportati devono ritenersi puramente indicativi e vengono forniti per favorire il corretto e più appropriato utilizzo dei nostri prodotti; essi non impegnano in nessun caso la nostra responsabilità. La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.



calcenord^{srl}
produzione premiscelati