

CALPREM F6

Intonaco di finitura premiscelato

Descrizione

Prodotto premiscelato per realizzare lo strato di finitura interno ed esterno, a base di fiore di calce, ottenuto dalla cottura a 900° C dei migliori calcari sardi, cemento grigio, con inerti calcarei selezionati per granulometria. La malta è caratterizzata da un'ottima capacità di adesione al corpo di intonaco e da un'elevata traspirabilità.

Usi e modalità applicative

Impastare il prodotto con impastatrice o frustino verticale 15 o 20 minuti prima del suo utilizzo aggiungendo acqua pulita fino ad ottenere la plasticità desiderata. Si applica con la paletta americana avendo cura di contenere gli spessori tra 1 e 3 mm; lisciare il prodotto con il frattazzo in feltro o in spugna. Bagnare sempre l'intonaco di fondo prima di procedere con l'applicazione del prodotto.

Non applicare su superfici già verniciate e trattate con rivestimenti plastici o in condizioni estreme di temperatura, sotto i 5°C o superiori ai 35°C, oppure pioggia o sole battenti.

Caratteristiche

Tipo di malta: malta per scopi generali per intonaci interni/esterni GP a norma EN 998-1

Aspetto: polvere

Granulometria max: 1,2 mm

Resa teorica: 18 kg/m² per centimetro di spessore

Confezione: in sacchi da 30 kg su bancali da 1,62 t

Principali dati tecnici

Acqua di impasto: 24% circa

Massa volumica apparente del prodotto in polvere: 1370 kg/m³ ± 3%

Resistenza a compressione a 28 gg: Categoria CSI a norma EN 998-1

Coefficiente di diffusione del vapore acqueo: $\mu = 6,1$

Reazione al fuoco: classe A1

Adesione al supporto: 0,2 N/mm² FP:B

Assorbimento d'acqua: W0

Conducibilità termica: $\lambda = 0,47$ W/mK (valore tabulato)

Durabilità (gelo/disgelo): NPD

Note

Conservare in luogo asciutto e aerato per un periodo non superiore ai tre mesi

Non applicare a temperatura del supporto o dell'aria inferiori a 5°C superiori ai 35°C.

Ad applicazione avvenuta evitare forti insolazioni, altrimenti proteggere la superficie da trattare inumidire la superficie da trattare

Il prodotto contiene tutte le materie prime, correttamente predosate, necessarie per ottenere un impasto di ottima qualità; si sconsiglia pertanto l'aggiunta di altre sostanze, che andrebbero ad alterare la bontà dei risultati

AVVERTENZE - Le indicazioni riportate nella scheda sono il frutto delle esperienze fatte e delle conoscenze maturate dal nostro laboratorio di ricerca. Le note tecniche e i dati riportati devono ritenersi puramente indicativi e vengono forniti per favorire il corretto e più appropriato utilizzo dei nostri prodotti; essi non impegnano in nessun caso la nostra responsabilità. La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.