

MASPED C2 COLORATO

Intonaco premiscelato a grana fine colorato

Descrizione

Prodotto premiscelato composto da inerti minerali di calibrata granulometria, cemento e calce, ottenuta dalla cottura di rocce calcaree sarde a circa 900° C, con additivi tali da consentire una perfetta applicazione, colorato con ossidi.

Usi e modalità applicative

Il prodotto è idoneo per ottenere finiture colorate. La malta va impastata con acqua pulita, mediante impastatrice continua con dosaggio automatico dell'acqua, o con miscelatore verticale avendo cura di dosare la giusta quantità di acqua. Conservare gli stessi dosaggi (acqua - prodotto in polvere) per l'intera partita o facciata.

Si applica sul corpo di intonaco, opportunamente inumidito, con cazzuola o spatola americana e si finisce a frattazzo.

Far riposare l'impasto alcuni minuti prima di applicarlo. Si raccomanda una buona preparazione del fondo in modo che la finitura abbia uno spessore uniforme. L'applicazione su facciate deve essere eseguita per pareti, o parti di queste, delimitate da marcapiani o giunti, onde evitare le riprese; si possono realizzare diversi tipi di finitura: frattazzato, tarocciato, graffiato, spalettato o grezza.

Lievi sfumature sono da considerarsi tipiche del prodotto.

Non applicare su superfici già verniciate o trattate con rivestimenti plastici o in condizioni estreme di temperatura,

Caratteristiche

Tipo di malta: Malta colorata per intonaci esterni (CR) a norma EN 998-1

Aspetto: polvere

Granulometria max: 0.6 mm

Resa teorica: 3 kg/m² per 0.3 cm di spessore

Confezione: in sacchi da 25 kg su bancali da 2 t

Principali dati tecnici

Acqua di impasto: 26% circa

Resistenza a compressione a 28 gg: Categoria CSII a norma EN 998-1

Coefficiente di diffusione del vapore acqueo: $\mu = 5/20$

Reazione al fuoco: classe A1

Adesione al supporto: 0,2 N/mm² FP:B

Assorbimento d'acqua: W0

Conducibilità termica: $\lambda = 0,47$ W/mK (valore tabulato)

Durabilità (gelo/disgelo): NPD

Note

Conservare in luogo asciutto e aerato

Non applicare a temperatura del supporto o dell'aria inferiori a 5°C superiori ai 35°C.

Ad applicazione avvenuta evitare forti insolazioni, altrimenti proteggere la superficie da trattare inumidire la superficie da trattare

Il prodotto contiene tutte le materie prime, correttamente predosate, necessarie per ottenere un impasto di ottima qualità; si sconsiglia pertanto l'aggiunta di altre sostanze, che andrebbero ad alterare la bontà dei risultati

AVVERTENZE - Le indicazioni riportate nella scheda sono il frutto delle esperienze fatte e delle conoscenze maturate dal nostro laboratorio di ricerca. Le note tecniche e i dati riportati devono ritenersi puramente indicativi e vengono forniti per favorire il corretto e più appropriato utilizzo dei nostri prodotti; essi non impegnano in nessun caso la nostra responsabilità. La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.